

# 常温合材

# リペアKSミックス

## コウエイの

# リペアKSミックス

用途▶▶▶補修・目地材等左官用、基礎材用

### ◆手軽な常温路面補修材

加熱・混合のいらない、ただ穴やくぼみに入れて転圧するだけの常温アスファルト混合物です。  
持ち運びが簡単な袋詰めです。30kg袋詰め1袋で厚さ1.5cmで1㎡の舗装ができます。

### ◆主な用途

1. 交通量が多く危険な箇所路面の穴ぼこ・くぼみの緊急補修
2. ガス管、水道管、電話線などの埋設工事後の路面修復
3. 公園、駐車場、公共施設及び一般家庭の通路などの小面積の舗装および補修
4. 家屋床下の防湿舗装

### ◆保管上の注意

1. 高温、低温（-5℃以下）になる場所には置かないで下さい。-5℃以下で凍結した場合、使用前に暖かい所に置かか、バーナーを使用して遠火で解凍すればそのままご使用いただけます。
2. 袋入りリペアKSミックスを長時間何段にも積み上げると固まる場合があります。古い物から順に使用するようして下さい。
3. 開封して使い残ったものは、密封して保存して下さい。
4. 保存は密封されているため約1ヶ月置いておくことができます。

### ◆使用上の注意

1. リペアKSミックスはそのまま使用できる状態で出荷されますので、油類やアスファルトを絶対に混入しないで下さい。
2. プレートコンパクターはかけすぎないようにして下さい。
3. 深い穴はリペアKSミックスをコンパクトしながら積層（5cm/層）して下さい。
4. 早急に所定の強度をだし、安定性を高めたい場合は、リペアKSミックスを数均した後ガスバーナー等で加熱し、プレート・コテ・等で十分転圧して下さい。



㊞ 日本工業規格認証番号 GB 0307190



## 紘永CMC株式会社

本社：工場／埼玉県熊谷市三ヶ尻3047番地 〒360-0843

TEL (048) 532-3969 (代表) FAX (048) 532-1461

東京営業所／東京都板橋区志村1丁目30-11 1F 〒174-0056

TEL (03) 5915-0025 FAX (03) 5915-0026

URL <http://www.koei-con.jp>

E\_mail:hyotan@koei-con.jp

●販売店