

# 水を加えて練るだけ!

# プレミックス

## 超速硬モルタル

# ハイスピードT-60

ハイスピードT-60は約1時間で強度を出すため、緊急の工事や早期に強度を必要とする場合に使用できるプレミックスモルタルです。

### ◆使用方法

- ① 施行箇所の汚れを良く落として、剛毛やジョーロで水を含ませ、湿潤状態にして下さい。
  - ② 1袋(10kg)に対して、水1.4~1.6kgが標準量です。  
はじめに1.2kgの水を加えて練り、素早く残りの水を少しずつ加えて使い易い硬さに練り上げて下さい。
    - ・硬化時間が特に短い為、練り上げ、塗り付けとも素早く行って下さい。
    - ・硬化しなかったモルタルに水を加えることは厳禁です。
  - ③ 施行後、シートや布などで覆い、直接風や日光にあたらないようにして下さい。
    - ・使用する環境条件により多少硬化時間が変わります。
    - ・20℃で可使時間30分、硬化時間60分が目安です。
- (参考)  
10℃で可使時間40~50分・硬化時間80~90分  
30℃で可使時間10~20分・硬化時間35~50分

### ◆取扱注意事項

- セメントは水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、皮膚・目・呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 取り扱いの際は防塵メガネ・防塵マスク・ゴム手袋を着用をお願いします。
- 製品の保管・在庫は水漏れに注意し、湿気の少ない場所に保管して下さい。



Ⓜ 日本工業規格認証番号 GB 0307190



## 絨永CMC株式会社

本社：工場／埼玉県熊谷市三ヶ尻3047番地 〒360-0843  
TEL (048) 532-3969 (代表) FAX (048) 532-1461  
東京営業所／東京都板橋区志村1丁目30-11 1F 〒174-0056  
TEL (03) 5915-0025 FAX (03) 5915-0026  
URL <http://www.koei-con.jp>  
E\_mail:hyotan@koei-con.jp

●販売店