

水を加えて練るだけ！

プレミックス

コウエイの

ドライモルタル

DRY MORTAR

用途 ▶▶▶ 補修・目地材等左官用、基礎材用

・ 特徴

- 1 水を加えてよく練るだけ（現場での計量・清掃を省力化）
- 2 砂に珪砂を使用しているため、品質変動が極端に小さく、また高い強度を実現
- 3 下地面との付着を高め、収縮も改善
- 4 表面の気泡を減少させ、コテ仕上性も改善

・ 使用方法

- 1 ドライモルタルを適当な容器に入れ、水を少しずつ加えながらよく練って出来上がり（1袋25kgに対し、水は合計で3.5～4.0ℓが理想です）
- 2 コテ・スコップ等を用いて施工します（施工箇所は予め、水で濡らしゴミ等の付着物を取り除いて下さい）
- 3 1袋25kgで約13リットルのモルタルが得られます

【取扱い上の注意】

- セメントは水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、皮膚・目・呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 目に入れないようご注意ください。万一入った場合は直ちによく洗浄し、専門医の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付けないようご注意ください。
- 鼻や口に入れないようご注意ください。
- 取扱いの際は防塵メガネ・防塵マスク・ゴム手袋を着用願います。
- 子供には触れさせないようにご注意ください。
- 製品の保管・在庫は水漏れに注意し、湿気の少ない場所に保管して下さい。
- 使用後の容器は速やかに処分して下さい。

【廃棄上の注意】

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。



Ⓜ 日本工業規格認証番号 GB 0307190



株式会社 紘永 CMC

本社：工場／埼玉県熊谷市三ヶ尻3047番地 〒360-0843

TEL (048) 532-3969 (代表) FAX (048) 532-1461

東京営業所／東京都板橋区志村1丁目30-11 1F 〒174-0056

TEL (03) 5915-0025 FAX (03) 5915-0026

URL <http://www.koei-con.jp>

E_mail: hyotan@koei-con.jp

● m³あたりの必要袋数

0.1m ³	0.5m ³	1m ³
8袋	39袋	77袋

■ 0.1m³ = 100 ℓ 1.0m³ = 1,000 ℓ

● 販売店